



# bausion-bauartikel®

Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH

## bausion® - Flexosan

(polymermodifizierte Bitumenemulsion für Rissanierung, lösungsmittelfrei)

### Eigenschaften

bausion®-Flexosan ist eine lösungsmittelfreie, polymermodifizierte Bitumenemulsion.

- ist kalt verarbeitbar
- haftet gut an den Flanken der Risse
- verläuft bis auf die Risssohle
- beeinflusst nur unwesentlich die Optik der Asphaltfläche
- eignet sich auch für Betonflächen (technische Beratung erforderlich)

### Anwendung

bausion®-Flexosan wird zum nachhaltigen Verschließen von Rissen auf Asphaltoberflächen eingesetzt. Typische Schadensbilder sind netzartige Risse, feine Haarrisse und einzelne Risse bis 5 mm.

### Verarbeitungsempfehlung

Der Untergrund muss trocken und frei von sämtlichen losen Bestandteilen, wie Staub, Sand und evtl. losen Resten vom Fahrbelag sein. Bestenfalls sind die Risse mit Druckluft auszublasen. Fehlstellen werden vorzugsweise mit MAKABIT® 82 SUPER, oder Biomak ausgeglichen. bausion®-Flexosan mit einer Rührreinheit aufrühren. Das Material kann sowohl vergossen, als auch mit einem Moosgummischieber über dem , bzw. netzartigen Rissen verteilt werden. Generell sollte mit dem bausion®-ZIEHSCHUH bei Einzelrissen gearbeitet werden, da hierdurch eine optimale Dosierung und Verfüllung erreicht wird. Nach der Bearbeitung ist die behandelte Fläche mit Splitt 2/5 abzudecken. Freigabe des rollenden Verkehrs kann nach ca. 10 Minuten erfolgen.

## Technische Daten

<b>Bindemittel:</b>	Polymermodifiziertes Straßenbaubitumen
<b>Dichte</b> (DIN 52004):	ca.1
<b>Massenanteil Festkörper</b> (DIN 53215):	ca. 72 %
<b>Verarbeitungstemperatur</b> am Boden:	> 15° C
<b>Ring / Kugel:</b>	ca.44° C
<b>Gefahrenhinweise (R-Sätze):</b>	Keine
<b>Sicherheitsratschläge (S-Sätze):</b>	
S2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
S27/28	Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen
S29/56	Darf nicht in die Kanalisation gelangen
<b>Verbrauch:</b>	<b>Reinigungsmittel:</b>
je nach Untergrund ca. 1,5 – 1,8 kg/m <sup>2</sup>	Wasser/Seife/Lösungsmittel
<b>Lieferform:</b>	<b>Lagerzeit:</b>
25 kg Blechgebände (Palette: 24 x 25 kg)	Im originalen Gebinde 6 Monate maximal lagerfähig
<b>Lagerbedingungen:</b>	
Frostfrei in Lagerräumen bzw. auf der Baustelle	

**bausion-bauartikel** Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH

### Zentrale

Ackerstraße 7  
47269 Duisburg

**Fon** +49 (0) 203 76 85 60  
**Fax** +49 (0) 203 76 77 99

### Niederlassung

Max-Planck-Str. 24  
33104 Paderborn

**Fon** +49 (0) 5254 930 600  
**Fax** +49 (0) 5254 930 6060

**post@bausion.de**  
**www.bausion.de**